
ブロフジョイントCDx-HW型

<二次止水構造タイプ>

はじめに

橋梁用伸縮装置として、ブロフジョイントは昭和37年に最初のモデルが発売されて以来、常に一貫として「伸縮継目部にも車輪圧に対する支圧強度をもたせ、道路面の一部として機能させる」という基本理念のもと設計、製作、施工され、各種橋梁、長大橋、斜橋などに使用されております。今回、鋼製伸縮装置であるブロフジョイントCDs型(耐グレーダー用)の改良型として、よりグレードアップしたブロフジョイントCDx-HW型(北海道仕様)を開発いたしました。



イントCDX-NW空は、SO4供用に相当する被方側入性形試験と正外性形試験を美脆しています

※NETIS登録番号 KT-230293 橋梁用伸縮装置ブロフジョイント用接着剤

特長

1. 走行性

フェイスプレートの遊問を波形構造にすることによって、車両走行がスムーズになり、通過時の騒音を低減できます。

2. 耐久性

走行面が鋼製でシンプルな構造のため、耐久性に優れています。

3. 止水性

ボルト固定されたゴムパッキンによる一次止水構造と止水パッキンによる二次止水構造によって優れた 止水性を確保します。


4. 施工性

簡単な構造でフィンガージョイントと比較して軽量なので施工性に優れています。

5. 積雪地対策

誘導板を設置しており、除雪車の走行がスムーズに行えます。

基本構造断面図







標準寸法表

規格	有効伸縮量	標準遊間	Α	H1	H2	重量 (kg/1.8m)
CDx-HW20用	20	62	76 ~ 96	130	140	135
CDx-HW30用	30	77	86~116	130	140	139
CDx-HW40用	40	100	104 ~ 144	130	140	144
CDx-HW50用	50	109	114~164	150	160	178
CDx-HW60用	60	132	132 ~ 192	150	160	185
CDx-HW80用	80	176	176 ~ 256	200	210	267
CDx-HW100用	100	186	186 ~ 286	200	210	305

標準仕様

番号	名称	材質		
1	保持金物	SS400		
2	弾性シール材	STシールB		
3	ゴムパッキン	CR+SS400		
4	止水パッキン	CR		

弾性シール材の物理的性質

項目	単位	規格値	試験値	試験方法
比重	-	1.1±0.2	1.1	JIS K 6251 準拠
硬度	度	8±5	5	SRIS 0101-1968 準拠
最大引張応力	kN/m²	80以上	274	JIS A 5758 準拠
破断時伸び	%	600以上	865	JIS A 5758 準拠
50%圧縮強さ	kN/m²	70±50	46	JIS K 6767 準拠

ブロフジョイントに使用する鋼材は、 JIS 規格品を採用しております。

ゴムパッキンの物理的性質

単位:mm

項目		単位	規格値	試験値	試験方法
引張強さ		N/mm³	15以上	19.9	引張試験
					JIS K 6251 引張試験
伸び		%	300以上	530	51版訊映 JIS K 6251
硬さ		_	A55±10	A58	硬さ試験
	し				JIS K 6253
引裂強さ		N/mm²	30以上	60.5	引裂試験
	JEXEC				JIS K 6252
老	化体验点		20以下	-3	空気加熱老化試験
化試			20以下	-11	JIS K 6257
験	硬さ変化	ı	10以下	2	(70°C×96hr)
圧縮永久ひずみ		%	25以下	10	圧縮永久ひずみ試験
					JIS K 6262
					(70°C×24hr)

NEXCO構造物施工要領規格(H22)

名古屋

当社は伸縮装置施工も請け負います。お問合わせください。

(11) 東京ファブリック工業

支 店

札 幌 盛 宇都宮 澙 浜 岡 仙 台 新 京 金 沢 京 都 大 阪 松 島 福 畄 鹿児島 高 広



お問い合わせ先

〒163-0429 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル29階本店 LUDL: https://www.talvia.fabria.go.in/

URL: https://www.tokyo-fabric.co.jp/